



CASCO WALLPRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к использованию дисперсионный клей для приклеивания стекловолоконистых и структурных обоев, виниловых настенных покрытий на бумажной основе внутри сухих помещений.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Обладает хорошей начальной адгезией.
Обладает длительным открытым временем.
Легко наносится на поверхность.
Хорошая тепло- и светостойкость.
Не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Поливинилацетатная дисперсия и производное крахмала
Плотность	Примерно 1000 кг/м ³
Цвет	Белый
Консистенция	Тиксотропная
Сухие вещества	Примерно 15%
Растворитель	Вода
pH	Примерно 5,3
Точка воспламенения	Отсутствует

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура применения	Не ниже +18 °С
Время использования	Примерно 10–30 минут. Открытое время и время использования зависят от количества нанесенного клея, впитывающей способности базовой поверхности, относительной влажности и других факторов.
Расход	3–5 м ² /л
Рабочие инструменты	Валик, пневматический распылитель
Упаковка	5 л, 15л
Срок хранения	12 месяцев
Условия хранения	В не вскрытой заводской таре. Хранить при температуре от +10 °С до +20 °С. Не должен подвергаться температурам ниже 0 °С и выше +30 °С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Заранее удалить старые отстающие обои и виниловые слои. Окрашенную поверхность рекомендуется промыть 5%-ым раствором аммония или соды. Тщательно ополоснуть. Перед установкой стекловолоконистых обоев на ДСП или ДВП следует проверить содержание влаги в поверхности, так как существует риск сокращения этих материалов. Излишнее сокращение может привести к образованию пузырей. При необходимости усилить швы полосами из стекловолоконистой ткани. В зависимости от состояния базовой поверхности рекомендуется заранее использовать выравнивающие смеси для стен Casco.



2. Нанести валиком достаточное количество клея на стену. При нанесении пневматическим распылителем следует разбавить клей на 10% водой. При установке виниловых настенных покрытий на бумажной основе следует соблюдать инструкции производителя.
3. Стекловолоконные материалы с заранее пригнанными краями следует устанавливать встык. Материал с не подрезанными краями следует сначала отрезать или установить с нахлестом в 5 см, а также прорезать острым ножом через оба слоя, не повредив при этом поверхность стены. После установки следует обрезать верхние и нижние края. Тщательно растереть поверхность, чтобы удалить излишний воздух и обеспечить хороший контакт клея с покрытием.
4. Перед покраской дать просохнуть в течение 1–2 дней.

Очистка

При работе с клеем следует соблюдать чистоту. Работать аккуратно и систематически, чтобы избежать клеевых пятен. При попадании клея на кожу вымыть мылом и водой. Очистить рабочие инструменты водой до высыхания клея. Сухой клей растворяется этанолом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. В зависимости от количества продукта и условий работы, использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу и показать ему этикетку или упаковку продукта. **Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности.**

Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, поэтому может рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты. Наша ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых действительно являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.